



**BOLESŁAWIECKIE ZAKŁADY
MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH
SPÓŁKA z o.o.**

59-700 Bolesławiec, ul. Kościuszki 8, tel./fax. 75 732 36 61 do 64
e-mail: bzmo@bzmo.com.pl

**GLINOKRZEMIANOWE MASY „KWARCOPLAST”
ALUMINOSILICATE MASS „KWARCOPLAST”**

P – plastyczna(plastic), SN – suszona (dry)

Dane techniczne Technical data		Gatunek Brand	
		P 78	SN 85
Zawartość SiO ₂ SiO ₂ content min.	%	78	85
Zawartość Al ₂ O ₃ + TiO ₂ min. Al ₂ O ₃ + TiO ₂ content min.,	%	10-13	12
Ogniotrwałość zwykła min. Refractoriness min.	sP	167	169
Uziarnienie Graining	mm	0-4	0-2
Wilgotność Humidity	%	12-15	max. 5

Parametry te są własnościami przeciętnymi i nie stanowią warunków odbioru